

項目		製品名		
		DIC フネン クリーンタフ 80	DIC フネン クリーンタフ 100	DIC フネン クリーンタフ 160
基盤名称		0.8 比重 ケイ酸カルシウム板	1.0 比重 ケイ酸カルシウム板	1.6 比重 繊維強化セメント板
かさ密度	g/cm <sup>3</sup>	0.6 ~ 0.9 未満	0.9 以上 ~ 1.2	1.5 ~ 1.8
曲げ強さ (タテ)	N/mm <sup>2</sup>	10.0 以上	13.0 以上	21.0 以上
曲げ強さ (ヨコ)	N/mm <sup>2</sup>	(縦の 60%程度)	(縦の 60%程度)	11.0 以上
熱伝導率	W/mk	0.18 以下	0.24 以下	データなし※ <sup>1</sup>
吸水時寸法変化率	%	0.15 以下	0.15 以下	0.35 以下

【試験方法】 JIS A 5430 に準ずる。

※<sup>1</sup> DIC フネンクリーンタフ 160 の熱伝導率は JIS の試験項目外です。