

物性	試験項目		製品名
			DIC フネンクリーンタフ
塗膜密着性	基盤目 4mm 角セロテープ剥離		25/25
耐水性	常温水浸漬 1 週間		異常なし
	温水浸漬※1		異常なし
耐摩耗性	耐摩耗 (壁面用) ※2		合格
表面硬度	鉛筆引掻き硬度		2H
寒熱耐久性	寒熱繰返し※3		異常なし
耐光性	退色試験※4		変色なし
抗菌性	抗菌活性値※5	大腸菌	2.0 以上
		黄色ブドウ球菌	2.0 以上

#### 【試験方法】

- ※1 温水浸漬：70℃温水に 2 時間浸漬後 60℃で 3 時間乾燥。
- ※2 耐摩耗 (壁面用)：軟質磨耗輪 1kg 荷重で 200 回転。下地が 50%以上見えなければ合格。
- ※3 寒熱繰返し：80℃ 2 時間と -20℃ 2 時間を 1 サイクルとして 2 サイクル。
- ※4 退色試験：水銀灯 48 時間照射。“変色無し”は色差  $\Delta E$  が 1 以下。
- ※5 抗菌活性値：JIS Z2801 抗菌性試験。2.0 以上のときに、抗菌効果があると判断される。