

項目		製品名	
		DIC フネン クリーンタフ	一般塗装ケイカル板
一般的な汚れ (中性洗剤拭き)	ソース	◎	◎
	サラダ油	◎	◎
	紅茶	◎	◎
	タバスコ	○	▲(残色)
	カレー	◎	◎
	墨汁	◎	◎
頑固な汚れ (エタノール拭き)	黒マジック(油性)	◎	▲(艶変化)
	赤クレヨン	◎	◎
	口紅	◎	▲(艶変化)
	まゆずみ	◎	◎

凡例：◎：変化なし ○：軽微な残色 ▲：残色、艶変化 ×：著しい変化

【試験方法】各種材料を塗装面に塗りつけ、24時間後に拭き取る。