

## ■ 化粧表面物性

- (1) 試験方法
- ※1: 温水浸漬 / 70℃温水に2時間浸漬後60℃で3時間乾燥。
  - ※2: 耐摩耗 (壁面用) / 軟質磨耗輪 1kg荷重で200回転。下地が50%以上見えなければ合格。
  - ※3: 寒熱繰返し / 60℃2時間と-20℃2時間を1サイクルとして2サイクル。
  - ※4: 退色試験 / 水銀灯48時間照射。"変色無し"は色差 $\Delta E$ が1以下。
  - ※5: アルミ下地に貼って試験を実施。

### (2) 試験結果

物性	試験項目	製品名		
		DIC フネン WO-6mm	DIC フネン WOスクエア-6mm	DIC フネン WO-3mm
密着性	基盤目 4mm角 セロテープ剥離	25/25	25/25	25/25
耐水性	温水浸漬※1	異常なし	異常なし	異常なし
耐摩耗	耐摩耗 (壁面用)※2	合格	合格	合格
表面硬度	鉛筆引掻き硬度	H	H	H
寒熱繰返し	寒熱繰返し※3	異常なし	異常なし	異常なし
耐光性	退色試験※4	変色なし	変色なし	変色なし

※各種データは実測値であり、保証値ではありません。

試験: DIC社内試験